

MOL Formoil FL 24

формовочное масло



Вспомогательный материал для отделения форм MOL Formoil FL 24 содержит минеральное масло высокой степени очистки и специальной присадки, эффективно способствующей отделению. Препятствует прилипанию шаблона к продукту и обеспечивает временную защиту стального шаблона от коррозии перед каждым последующим применением. Может применяться для смазывания обычных материалов форм, в частности, стали, алюминия, дерева, фанеры и т.д. Наиболее экономичное нанесение на формы обеспечивается путем распыления, но также возможно использование валика или кисти.

Применение



Производство бетонных изделий
Производство огнестойких продуктов
Прутковые, листовые, уголковые, фасонные изделия

Особенности и преимущества

Применение специальной формулы	Препятствует застреванию формируемого материала в форме Сформованный материал свободен от дефектов поверхности, шероховатостей и масляных протрав
Легко покрывает поверхности	Нанесение на поверхность формы возможно распылением, валиком или кистью
Хорошие свойства текучести	Применимо как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении
Хорошая защита от коррозии	Предотвращает ржавление элементов формы и увеличивает их ресурс
Хорошая водоотделяемость	Упрощает технологию обработки сточных вод
Экономное использование	Расход специального смазочного материала: 50-80 м ² /кг, в зависимости от технологии смазки и материала формы

Спецификации и одобрения

ISO-L-B

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желто-коричневый, прозрачный
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³]	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	7,4
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	120

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Пожароопасность: Класс III.

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C